



Anwendung

Schritt 1:

Oberfläche gründlich waschen und mit einem Glass Reiniger reinigen.

Schritt 2:

Gründlich entfetten mit einem Entfetter und einem geeigneten Mikrofaser-tuch. Eine unzureichende Entfettung kann die Bindung der Beschichtung beeinträchtigen, wodurch Standzeit und Leistung reduziert werden. Verwitterte Scheiben mit eingebrannten Wasserflecken oder hartnäckigen Insektenresten müssen vor dem Entfetten poliert werden.

Schritt 3:

Achten Sie darauf, dass die Oberfläche vor dem beschichten trocken ist.

Schritt 4:

Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

Schritt 5:

Tragen Sie zu Beginn etwa 10 Tropfen des Glass Shield auf das beiliegende Suede-Tuch auf und verteilen Sie das Produkt gleichmäßig auf der Glasscheibe, bis eine geschlossene Schicht entsteht. Verwenden Sie den beiliegenden Applikator für eine gleichmäßige Verteilung. Fügen Sie bei Bedarf etwa 5 Tropfen nach, sobald die Beschichtung sichtbar weniger wird. Achten Sie darauf, das Produkt gleichmäßig in einer Richtung von oben nach unten und ohne Lücken aufzutragen.

Schritt 6:

Wischen Sie das aufgetragene Produkt nach 10 bis 15 Minuten mit einem sauberen Mikrofaser-tuch gründlich ab.

Schritt 7:

Fahrzeug nach dem Auftragen der Versiegelung 24 Stunden in einem trockenen Raum belassen und Kontakt mit Wasser vermeiden.





FIREBALL®

GLASS SHIELD

Anwendung

Verarbeitungshinweise:

- Nicht auf heißen Glasoberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden.
- Nicht unter 15 °C verarbeiten (optimale Verarbeitungstemperatur: 20-30 °C).
- Versiegelungen nicht in feuchten Räumen anwenden. Die Luftfeuchtigkeit sollte 70% nicht überschreiten.
(Optimale Verarbeitungs-Luftfeuchtigkeit: 40-60%)
Bei gutem Licht und möglichst in staubarmer Umgebung verarbeiten.
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit spielen eine große Rolle beim Auspolieren (wir empfehlen, vor der Anwendung eine kleine Fläche zu versiegeln, um die Ablüftzeiten an die Umgebungstemperatur anzupassen).
- Die Aushärtezeit beträgt mindestens 24 Stunden, die vollständige Aushärtung mindestens 1 Woche.